

TEFROTEX® 700

Schiffsfußboden

**Unterboden für textile Beläge im Innenbereich,
für Nassbereiche nur auf Anfrage**

Eigenschaften:

- selbstverlaufend
- einkomponentig
- sehr gute Haftung an vorbehandelten Stahl-, Alu- und verzinkten Decksflächen
- begehbar nach 4 Stunden (20° C)
- extrem leicht
- leichte Verarbeitbarkeit

Untergrundvorbereitung:

Alle Decksflächen müssen mit einem tragfähigen 2K-EP Shopprimer versehen sein, der 1x mit TEFROTEX® SF-HAFTVERMITTLER behandelt wird. Andere Decksarten und höhere Schichtdicken bzw. Beulenausgleich auf Anfrage.

Technische Daten:

Schichtdicke:	0,5-25 mm *
Dichte:	ca. 0,7 kg/m ² /mm
Festigkeiten:	
an Prismen 4 x 4 x16 cm - nach 28 Tagen	
Druckfestigkeit:	ca. 10 N/mm ²
Biegezugfestigkeiten:	ca. 3 N/mm ²

Brandverhalten:

TEFROTEX® 700 erfüllt die Anforderungen des FTP-Codes Teil 6.

* (zugelassene Schichtdicke kann abweichen)

25. Juli 2012, Revision 2.0

