

TEFROTEX® 60

Schiffsfußboden

Unterboden für Belag im Innenbereich, auch für Nassbereiche und keramische Fliesen

Eigenschaften:

- einschichtig, fugenlos
- nicht selbstverlaufend,
- Gefälleausbildung möglich
- gute Haftung an vorbehandelten Stahl-, Alu- und verzinkten Decksflächen
- begehbar nach ca. 16 Stunden (20° C)
- leichte Verarbeitbarkeit

Untergrundvorbereitung:

Alle Decksflächen müssen mit einem tragfähigen verseifungsfestem 2K EP-Shopprimer versehen sein, der 1x mit TEFROTEX® SF-HAFTVERMITTLER behandelt wird.

Andere Deckarten auf Anfrage.

Technische Daten:

Schichtdicke: 6 - 40 mm * *

Dichte: ca. 1,8 kg/m²/mm

Festigkeiten:

an Prismen 4 x 4 x 16 cm -

nach 28 Tagen:

Druckfestigkeit: ca. 25 N/mm²

Biegezugfestigkeit: ca. 7 N/mm²

Schalluntersuchungen:

siehe Untersuchungsbericht Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S, Consulting Engineers-Noise and Vibration, Copenhagen

Brandverhalten:

TEFROTEX® 60 erfüllt die Anforderungen des FTP-Codes Teil 6.

* (zugelassene Schichtdicke kann abweichen)

* Bei mehrlagigem Einbau sind höhere Schichtdicken möglich.

25. Juli 2012, Revision 2.0

