

TEFROTEX® GT

Spachtelmasse

Glätt- und Nivelliermasse auf zementären Untergründen zur anschließenden Aufnahme von Oberbelägen im Innenbereich, nicht für Nassbereiche

Eigenschaften:

- schwerentflammbar
- einschichtig, fugenlos
- leichte Verarbeitbarkeit, selbstverlaufend
- einkomponentig
- sehr schnelle schwindkompensierte Erhärtung
- sehr hohe Frühfestigkeit
- hohe Oberflächenfestigkeit
- begehbar nach ca. 3 Stunden (+ 20 °C)
- belastbar nach ca. 12 Stunden (+ 20 °C)
frühe Belegereife mit Oberbelägen

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen fest, staubfrei und trocken sein und sind 1x mit TEFROTEX® SF-SUBCOAT zu versehen.

Technische Daten:

Schichtdicke: 2 - 5 mm
Dichte: ca. 1,9 kg/m²/mm

Festigkeiten:

an Prismen 4 x 4 x 16 cm - nach 28 Tagen
Druckfestigkeit: ca. 45 N/mm²
Biegezugfestigkeit: ca. 9 N/mm²

Brandverhalten:

TEFROTEX® GT erfüllt die Anforderungen des FTP Codes Teil 5.

25. Juli 2012, Revision 2.0

