Produktdatenblatt

Pavinodis® basic Designestrich

Individueller, zementgebundener Terrazzoboden mit frei wählbaren Zuschlägen

Technische Daten / Eigenschaften

Gesamtaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • gestaltungsfähiger Designboden mit manueller Oberflächenbearbeitung • wahlweise mit Pigmenten farblich gestaltet, Grundfarben schwarz, grau (Sonderfarben möglich) • Oberflächengestaltung in verschiedenen Schleif- und Polierarbeitsgängen bis Korn 220
Untergrund für Designestrich	<ul style="list-style-type: none"> • bauseitiger Untergrund gemäß DIN 18202 • Lastabtragung gemäß DIN 18560 T 2 und DIN EN 1991 Teil 1-1 Tabelle 6.1
Einbaudicke	<ul style="list-style-type: none"> • 50 bis 75 mm für $p=5 \text{ Kn/m}^2$
Flächengewicht	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 20 kg/m^2 je 10 mm Einbaudicke
Festigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Druckfestigkeit an Prismen: 35 N/mm^2 • Biegezugfestigkeit: 5 N/mm^2
Schwindmaß	<ul style="list-style-type: none"> • $\leq 0,6 \text{ mm/m}$
Brandverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1 = A 1
Rutschfestigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • R 9 ggf. R 10
Nutzbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • begehbar nach 48 Stunden • mechanisch belastbar nach 7 Tagen • vollständig durchgehärtet nach 28 Tagen (+20°C)
Pflegehinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Je nach den Nutzungsbedingungen erfolgt die Einpflege nach Vorgabe des Erstellers in Form von projektbezogenen Wartungs- und Pflegehinweisen mit Produkt- und Materialangaben für Unterhaltspflege