Produktdatenblatt

Pavinodis® basic Designestrich

Individueller, zementgebundener Terrazzoboden mit frei wählbaren Zuschlägen

Technische Daten / Eigenschaften

Gesamtaufbau	• gestaltungsfähiger Designboden mit manueller Oberflächenbearbeitung • wahlweise mit Pigmenten farblich gestaltet, Grundfarben schwarz, grau (Sonderfarben möglich) • Oberflächengestaltung in verschiedenen Schleif- und Polierarbeitsgängen bis Korn 220
Untergrund für Designestrich	• bauseitiger Untergrund gemäß DIN 18202 • Lastabtragung gemäß DIN 18560 T 2 und DIN EN 1991 Teil 1-1 Tabelle 6.1
Einbaudicke	• 50 bis 75 mm für p=5 Kn/m²
Flächengewicht	• ca. 20 kg/m² je 10 mm Einbaudicke
Festigkeiten	• Druckfestigkeit an Prismen: 35 N/mm² • Biegezugfestigkeit: 5 N/mm²
Schwindmaß	• ≤ 0,6 mm/m
Brandverhalten	• nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1 = A 1
Rutschfestigkeit	• R 9 ggf. R 10
Nutzbarkeit	• begehbar nach 48 Stunden • mechanisch belastbar nach 7 Tagen • vollständig durchgehärtet nach 28 Tagen (+20°C)
Pflegehinweis	• Je nach den Nutzungsbedingungen erfolgt die Einpflege nach Vorgabe des Erstellers in Form von projektbezogenen Wartungs- und Pflegehinweisen mit Produkt- und Materialangaben für Unterhaltspflege