

Produktdatenblatt

Pavinodis® fondo CMP Designspachtel

Kunstharzvergüteter Designspachtel

Technische Daten / Eigenschaften

Gesamtaufbau	• untergrundabhängige Grundierung • kunstharzvergüteter Trockenmörtel mit mineralischen Zuschlägen • Oberflächenschutzsystem
Einbaudicke	• 4 mm bis 10 mm
Flächengewicht	• ca. 10 kg/m² je 5 mm Einbaudicke
Festigkeiten	• Druckfestigkeit an Prismen: 40 N/mm² • Biegezugfestigkeit: 8 N/mm²
Schleifverschleiß	• 7 cm³ / 50 cm²
AgBB-Prüfung (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)	• Vollständige Erfüllung der Anforderungen gemäß AgBB Bewertungsschema für die gesundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten in Abhängigkeit der Oberflächeneinpflege
Rutschfestigkeit	• Gleitreibungskoeffizient $\mu \geq 0,34$ (Messgerät: GMG 2000)
Lichtstabilität	• Lichtstabil
Untergrund	• Zementestrich gemäß DIN 18560 Teil 1-4, DIN 13813, DIN 13318 und DIN 18202, rissfrei • Oberflächenhaftzugfestigkeit $\geq 1,5$ N/m² • Untergrundfeuchte: $\leq 2\%$ CM-Methode • Mindesttemperatur des Untergrundes: $> 10^{\circ}\text{C}$, max. 25°C
Nutzbarkeit	• begehbar nach 1 Tag • voll belastbar nach 5 bis 7 Tagen
Pflegehinweis	• Je nach den Nutzungsbedingungen erfolgt die Einpflege nach Vorgabe des Erstellers in Form von projektbezogenen Wartungs- und Pflegehinweisen mit Produkt- und Materialangaben für Unterhaltspflege