

Produktdatenblatt

Pavinodis® TCF basic-M Designestrich

Zementgebundener maschinell geglätteter, wahlweise zusätzlich angeschliffener Designestrich

Technische Daten / Eigenschaften

Gesamtaufbau	• gestaltungsfähiger Designboden mit maschineller Oberflächenbearbeitung • maschinell gerieben und geglättet • wahlweise mit Pigmenten farblich gestaltet, Grundfarben weiß, schwarz und gesamtes Grauspektrum (Sonderfarben möglich) • Bindemittel aus speziell konfiguriertem Schnellzement für kurze Ausführungsfristen • Oberflächengestaltung durch Polierarbeitsgänge möglich • Oberflächensystem
Besonderheit	• schwindreduziert und verformungsarm
Untergrund für Terrazzoboden	• Zementestrich gemäß DIN 18560 Teil 1-4, DIN 13813, DIN 13318 und DIN 18202 • Untergrundfeuchte: ≤ 2% CM-Methode
Einbaudicke	• 10 bis 25mm
Flächengewicht	• ca. 21 kg/m² je 10 mm Einbaudicke
Festigkeiten	• Druckfestigkeit an Prismen: 45 N/mm² • Biegezugfestigkeit: 6 N/mm²
Schleifverschleiß	• 5,4 cm³/50cm²
Brandverhalten	• nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1 = A 1
Rutschfestigkeit	• R 9 ohne Poliergänge
Nutzbarkeit	• begehbar nach 12 Stunden • maschinell belastbar nach 3 Tagen • vollständig durchgehärtet nach 28 Tagen (+20°C)
Pflegehinweis	• Je nach den Nutzungsbedingungen erfolgt die Pflege nach Vorgabe des Erstellers in Form von projektbezogenen Wartungs- und Pflegehinweisen mit Produkt- und Materialangaben für Unterhaltungspflege